

玻纤 10%增强 PC 性能参考数据

品 名: 增强 PC 型 号: G100
生产批号: 20190916 数 量: 10000 .kg

检测项目	单位	结果
密度	g/cm ³	1.26
拉伸强度	Mpa	66
拉伸率	%	7
弯曲强度	Mpa	110
弯曲模量	Gpa	3.6
冲击强度(缺口, 23℃)	KJ/M ²	11
收缩率	%	0.3-0.4
体积电阻系数	Ω .m	10 ¹⁶
热变形温度	℃	135
