

## 玻纤 20%增强 PC 性能参考数据

品 名: 增强 PC                      型 号: G200  
生产批号: 20190727                      数 量: 125 .kg

---

检测项目	单位	结果
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.34
拉伸强度	Mpa	105
拉伸率	%	4
弯曲强度	Mpa	157
弯曲模量	Gpa	5.4
冲击强度(缺口, 23℃)	KJ/M <sup>2</sup>	12
收缩率	%	0.2-0.3
体积电阻系数	Ω .m	10 <sup>16</sup>
热变形温度	℃	145

---